SETON

Scheda tecnica

«PRIMER METALLI» Manutenzione dei suoli - PRSSME -

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

«PRIMER METALLI» è un primer bi-componente di tipo epossidico, con solvente e pigmentato al fosfato di zinco.

È stato sviluppato per aumentare l'aderenza e il potere coprente dei rivestimenti SAFE STEP su suoli di cemento porosi ma ugualmente su legno e piastrelle. È particolarmente raccomandato per tutti i supporti metallici sui quali dimostra un'aderenza perfetta e una buona protezione dalla corrosione.

AMBITO D'APPLICAZIONE

« PRIMER METALLI» è stato ideato per migliorare la tenuta dei prodotti antiscivolo della gamma SAFE STEP. Si applica ovunque sia ricercata un'alta qualità di tenuta e in particolar modo sui supporti metallici.
« PRIMER METALLI» resiste perfettamente alla maggior parte degli acidi, sali e solventi petroliferi.

UTILIZZO

Il supporto deve essere precedentemente sgrassato, decappato e pulito dalla polvere e da grassi.
Miscelare accuratamente i due componenti con l'aiuto di una spatola.
Il composto si applica con il pennello, il rullo o per spray di tipo convenzionale o « airless ».
Un volta mescolato a 20 °C utilizzare entro le 8 ore.

- **Durata di indurimento:** Asciutto al tatto : 4 ore a 21 °C
- **Asciutto e duro:** 16 ore a 21 °C
- **Indurimento completo:** 7 giorni a 21 °C
- **Periodo d'applicazione dello strato superiore:** minimo 4 ore a 21 °C; massimo 3 mesi
- **Copertura:** 6 m2
- **Condizioni d'uso:** umidità relativa inferiore a 90 % e temperatura ambiente compresa tra 7 e 35 °C

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- **Densità:** 1,2 g / ml
- **Componenti organici volatili:** 362 g / l
- **Punto d'infiammabilità:** 30 °C
- **Solidi per volume:** 44 %

PRECAUZIONE D'USO

- Prodotto infiammabile e nocivo. Consultare le schede dei dati di sicurezza. Prendere le precauzioni di base di sicurezza per la manipolzione di prodotti pericolosi (buona ventilazione, guanti...).

CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

- Il «PRIMER METALLI» è disponibile in due confezioni
- Cod. R42087 : 5 litri
- Cod. R43265 : 0,75 litri
- Conservare in un luogo asciutto, al riparo da ogni fonte di infiammabilità.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l'utente dal conoscere e applicare l'insieme dei testi che regolano la sua attività.